

METSÄBOARD PRIME FBB EB (GC1)



Cartró estucat amb barrera ecològica sense plàstics i una resistència mitjana a la humitat i els greixos, encolat alt, lliure de blanquejants òptics i lliure de productes químics fluorats. Dissenyat per a embalatges de menjar per emportar, aliments frescos, secs i congelats.

Mètodes d'impressió

Offset
Flexografia
Impressió digital

Resistència

 Microondas



Alimentació



Food Delivery

ESPECIFICACIONS TÈCNQUES

GRAMATGE (g/m ²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
		DT	DM
195	305	3.8	7.8
210	330	4.6	9.7
220	355	5.4	11.0
230	385	6.6	13.5
245	415	8.1	16.5
265	455	10.0	20.2
280	485	11.6	23.3
320	565	15.2	28.9

PROPIEDADES

LLISOR SUPERFÍCIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)

BLANCURA SUPERFÍCIE (ISO 2470-1) (%)

ROBINSON TEST (12 mesos en embalatge original)

gen-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.
Certificat de Cadena de Custòdia PEFC núm. CU-PEFC-COC-821792 per poder servir aquest material certificat PEFC. Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC.