

METSÄBOARD PRO FBB BRIGHT (GC1)

Cartolina estucada amb revers blanc. Dissenyada per a cobertes, postals, perfumeria, farmàcia, xocolata i confiteria



Mètodes d'impressió

Offset
Impressió digital
Flexografia
Gravat al buit



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES			
GRAMATGE (g/m²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
		DT	DM
180	260	2.4	5.2
195	305	3.8	7.8
220	355	5.4	11.0
230	385	6.6	13.5
245	415	8.1	16.5
255	435	9.0	18.4
265	455	10.0	20.2
280	485	11.6	23.3
290	505	13.0	26.3
320	555	16.0	32.5
350	610	19.0	38.0

PROPIEDADES	
LLISOR (ISO 8791-4) (pps10)	
BLANCURA SUPERFÍCIE (C/2ª) (ISO 2470-1) (%)	
BRILLANTOR (HUNTER 75ª) (TAPPI 480) (%)	
TEST ROBINSON (12 mesos en embalatge original) (EN 1230-2)	

gen-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.
Certificat de Cadena de Custòdia PEFC núm. CU-PEFC-COC-821792 per poder servir aquest material certificat PEFC. Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC.