

CARTÓN REVERSO GRIS (GD2) provisional

Cartón estucado fabricado con fibras recicladas y reverso gris.



Métodos de impresión

Offset
Flexografía
Huecograbado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DM	DT
250	350	8.0	4.8
275	385	10.8	5.1
300	422	13.5	5.6
325	455	17.0	6.4
350	489	20.0	7.9
375	529	24.6	9.8
400	558	29.6	12.0
425	595	35.1	13.1
450	630	41.6	15.7
475	665	47.0	17.4
TOLERANCIA	+/- 4%	+/- 5%	- 15%

PROPIEDADES

BLANCURA CARA (ISO2470) (%)	82 +/- 2
-----------------------------	----------

0101012/0105012

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
POSIBILIDAD: Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.