


METSÄBOARD NATURAL FBB


Folding sin estucar, libre de blanqueantes ópticos y con tratamiento antihumedad (hard sized).



Métodos de impresión

Offset
Flexografía

Resistencia



Alimentación



Alimentos congelados



Cosmética



Farmacia



Food Delivery



Parafarmacia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)
-	-	DM	DT
175	310	8.0	4.0
190	335	9.9	4.8
200	360	11.3	5.7
210	385	13.7	6.8
225	415	16.7	8.3
235	435	18.6	9.2
245	455	20.4	10.2
260	485	23.5	11.8
270	505	26.5	13.2
295	555	32.7	16.2
325	610	38.2	19.2
TOLERANCIA	+/- 2%	+/- 3%	- 15%

PROPIEDADES

BLANCURA SUPERFICIE (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	82 ± 1
TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

0714001

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.