FOLDING BLANCO ZIBO N (GC1)

















ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536)	ESPESSURA (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15°	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		(ISO 2493)	
		DT	DM
215	345	4.0	8.0
235	380	5.0	10.0
255	415	6.5	13.0
275	445	8.6	17.4
305	485	11.0	22.0
325	520	13.0	25.5
345	55	15.0	29.0
PROPIEDADES			

SUAVIDADE (ISO 8791-4) (pps)

BRANQUEAMENTO (ISO2470-1) (%)

BRILHO 75º (ISO8254) (%)

set-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio. Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC 100%