

METSÄBOARD CLASSIC FBB (GC2)



Este é um cartão dobrável revestido para dobrar caixas de embalagem. A combinação de uma camada intermédia de polpa mecânica e camadas superiores de polpa química ECF de alta qualidade confere à placa uma excelente rigidez em relação ao seu peso. Isto facilita altas velocidades de produção ininterruptas nas linhas de conversão e embalagem. Concebido para embalagens de alta qualidade, incluindo produtos farmacêuticos, alimentos congelados, alimentos e outras aplicações não alimentares.

Métodos de impresión
Offset
Flexografia
Impressão digital

 Hard Sided



Alimentar



Alimentos congelados



Embalagens genéricas



Farmácia



Parafarmácia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536)	ESPESSURA (mm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
200	350	4.7	10.5
210	375	5.8	12.1
225	400	7.0	15.0
235	425	8.4	17.0
250	450	9.7	19.2
260	475	11.0	22.6
275	500	12.6	25.2
290	550	15.8	31.0
315	600	18.9	37.8
340	650	22.1	45.2

PROPIEDADES
SUAVIDADE DA SUPERFÍCIE PPS10 (ISO 8791-4) (mm)
BRANQUEAMENTO DA SUPERFÍCIE (ISO 2470-1) (%)
BRILHO (HUNTER 75°) (%)
TESTE DE ROBINSON (12 meses na embalagem original)

jan-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.
Certificado de Cadeia de Responsabilidade PEFC N.º CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material com certificação PEFC. Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC.